

Nass- und Trockenschichtdicken (anlagenspezifische Abweichungen möglich)

	Produkt	Applikation	Nassschichtdicke	Trockenschichtdicke
Lacke	Rubbol WP 176	1 x fluten / tauchen	1 x ca. 20 - 30 µm	10 µm
	Rubbol WM 270	1 x spritzen	1 x 100 - 150 µm (max. 200 µm)	80 - 100 µm
	Rubbol WM 275	1 x spritzen	1 x 100 - 150 µm (max. 200 µm)	70 - 90 µm
	Rubbol WF 375	2 x spritzen	2 x 150 µm	120 µm
	Rubbol WF 378	2 x spritzen	2 x 150 µm	120 µm
	Rubbol WF 380	2 x spritzen	2 x 150 µm	120 µm
	Rubbol WF 390	1 x spritzen	1 x 150 - 200 µm	60 - 70 µm
Lasuren	Cetol WP 560 / 562	1 x fluten / tauchen	1 x ca. 10 - 15 µm	3 - 5 µm
	Cetol WM 665	1 x fluten / tauchen	1 x ca. 20 - 30 µm	10 µm
	Cetol WF 758	2 x spritzen	2 x 80 - 150 µm	60 µm
	Cetol WF 950	2 x spritzen	2 x 150 µm	100 - 120 µm
	Cetol WF 955	2 x spritzen	2 x 150 µm	100 - 120 µm
	Cetol WF 970	2 x spritzen	2 x 150 µm	100 - 120 µm
	Cetol WF 980	2 x spritzen	2 x 150 µm	100 - 120 µm

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

 Akzo Nobel Deco GmbH
 Akzo Nobel Coatings GmbH
 Akzo Nobel Coatings AG

 Werner-von-Siemens-Straße 11
 Abergstraße 7
 Täschmattstrasse 16

 31515 Wunstorf
 5161 Elixhausen
 6015 Reussbühl

 DEUTSCHLAND
 ÖSTERREICH
 SCHWEIZ

 Tel. +49 5031 961-0
 Tel. 0662 48989-0
 Tel. 041 2681414

 Fax +49 5031 961-274
 Fax 0662 4 89 89-11
 Fax 041 2681318