

Viskositäten verschiedener Tauchmaterialien

- in Abhängigkeit von der Temperatur -

DIN- und ISO- Auslaufzeiten in Sekunden

	Material - Temperatur	DIN 4mm	ISO 3mm
1. Cetol SP 520	15 °C	13,5	34
	20 °C	13	32
	25 °C	12,5	30
	30 °C	12	28
2. Cetol WP 560	15 °C	11	24,5
	20 °C	10,5	24
	25 °C	10,5	23
	30 °C	10	22,5
3. Cetol WM 665	15 °C	12,5	30
	20 °C	12	28
	25 °C	11,5	26
	30 °C	11	24
4. Rubbol SP 110	15 °C	16	38
	20 °C	15	36
	25 °C	14	34
	30 °C	13	32
5. Rubbol WP 175	15 °C	14	34
	20 °C	13	32
	25 °C	12,5	31
	30 °C	12	29
6. Rubbol WP 176	15 °C	12,5	30
	20 °C	12	28
	25 °C	11,5	26
	30 °C	11	24

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

 Akzo Nobel Deco GmbH
 Akzo Nobel Coatings GmbH
 Akzo Nobel Coatings AG

 Werner-von-Siemens-Straße 11
 Aubergstraße 7
 Täschmattstrasse 16

 31515 Wunstorf
 5161 Elixhausen
 6015 Reussbühl

 DEUTSCHLAND
 ÖSTERREICH
 SCHWEIZ

 Tel. +49 5031 961-0
 Tel. 0662 48989-0
 Tel. 041 2681414

 Fax +49 5031 961-274
 Fax 0662 4 89 89-11
 Fax 041 2681318